Массовая доля элементов, %

Марка	C	Mn	Si, не более	S, не более	P, не более	Ni, не более	Cu, не более	Cr, не более
Ст1кп, пс	0.06-0.12	0.25-0.5	0.05	0.05	0.04	0.3	0.3	0.3
Ст2кп, пс	0.09-0.15	0.25-0.5	0.05	0.05	0.04	0.3	0.3	0.3
Ст2сп	0.09-0.15	0.25-0.5	0.15-0.3	0.05	0.04	0.3	0.3	0.3
Ст3кп, пс	0.14-0.22	0.3-0.6	0.05	0.05	0.04	0.3	0.3	0.3
Ст3сп	0.14-0.22	0.4-0.65	0.15-0.3	0.05	0.04	0.3	0.3	0.3
Ст4пс	0.18-0.27	0.4-0.7	0.05	0.05	0.04	0.3	0.3	0.3
Ст4сп	0.18-0.27	0.4-0.7	0.15-0.3	0.05	0.04	0.3	0.3	0.3
Ст5пс	0.28-0.37	0.5-0.8	0.05	0.05	0.04	0.3	0.3	0.3
Ст5сп	0.28-0.37	0.5-0.8	0.15-0.3	0.05	0.04	0.3	0.3	0.3
Ст3Гпс	0.14-0.22	0.8-1.1	0.05	0.05	0.04	0.3	0.3	0.3
Ст5Гпс	0.22-0.3	0.8-1.2	0.05	0.05	0.04	0.3	0.3	0.3
08кп, пс	0.05-0.12	0.25-0.5	0.03	0.04	0.035	0.3	0.3	0.1
08Ю	до 0.07	0.2-0.35	0.01	0.025	0.02	0.1	0.15	0.03
10кп, пс	0.07-0.14	0.25-0.5	0.07	0.04	0.035	0.3	0.3	0.15
10	0.07-0.14	0.35-0.65	0.17-0.37	0.04	0.035	0.3	0.3	0.15
15пс	0.12-0.19	0.35-0.65	0.05	0.04	0.035	0.3	0.3	0.25
15	0.12-0.19	0.35-0.65	0.17-0.37	0.04	0.035	0.3	0.3	0.25
20пс	0.17-0.24	0.35-0.65	0.05	0.04	0.035	0.3	0.3	0.25
25пс	0.22-0.27	0.25-0.5	0.03	0.04	0.04	0.25	0.3	0.25
20	0.17-0.24	0.35-0.65	0.17-0.37	0.04	0.35	0.3	0.3	0.25
25	0.22-0.3	0.5-0.8	0.17-0.37	0.04	0.035	0.3	0.3	0.25
45	0.42-0.5	0.5-0.8	0.17-0.37	0.04	0.035	0.3	0.3	0.25
55	0.52-0.6	0.5-0.8	0.17-0.37	0.04	0.035	0.3	0.3	0.25

Марка	C	Si	Mn	Cr	Ni	Ti	Al	Mo	Cu	S	P
08Х18Н10	до 0.08	до 0.8	до 2.0	17-19	9-11	-	-	-	-	0.02	0.035
08Х18Н10Т	до 0.08	до 0.8	до 2.0	17-19	9-11	5оС-0.7	-	-	-	0.02	0.035

08Х18Н12Т	до 0.08	до 0.8	до 2.0	17-19	11-13	5оС-0.6	-	-	-	0.02	0.035
12Х18Н10Т	до 0.12	до 0.8	до 2.0	17-19	9-11	5оС-0.6	-	-	-	0.02	0.035
12Х18Н9	до 0.12	до 0.8	до 2.0	17-19	8-10	-	-	-	-	0.02	0.035
17Х18Н9	0.13-0.21	до 0.8	до 2.0	17-19	8-10	-	-	-	-	0.02	0.035
12Х21Н5Т	0.09-0.14	до 0.8	до 0.8	20-22	4.8-5.8	0.25-0.5	до 0.08	-	-	0.025	0.035
10Х13Г18ДУ	0.08-0.12	до 0.7	17-18.5	12.5-14	до 2	-	-	-	0.3-0.6	0.03	0.045
10Х14АГ15	до 0.1	до 0.8	14.5-16.5	13-15	-	-	-	-	-	0.03	0.045
10Х17Н13М2Т	до 0.1	до 0.8	до 2.0	16-18	12-14	5оС-0.7	-	2-3	-	0.02	0.035
10Х17Н13М3Т	до 0.1	до 0.8	до 2.0	16-18	12-14	5оС-0.7	-	3-4	-	0.02	0.035
20Х23Н18	до 0.2	до 1	до 2.0	22-25	17-20	-	-	-	-	0.02	0.035