Марка электрода	Тип наплавленного металла	Рекомендуемый аналог фирмы ESAB
АНВ-17	02Х19Н18Г5АМ3	**ОК 69.21**
АНВ-20	02Х19Н15Г4АМ3В2	**ОК 69.21**
АНВ-23	08Х20Н9Г2Б	ОК 61.41
АНВ-27	12Х12Н7П5	ОК 67.52
АНВ-29	07Х20Н9	**ОК 61.30**
АНВ-32	07Х20Н9	ОК 61.41
АНВ-35	08Х20Н9Г2Б	ОК61.81
АНВ-36	09Х19Н10Г2М2Б	ОК 63.85
АНГ-1	Э50	**ОК 39.50**
АНЖР-1	08Х25Н60М10Г2	**ОК 92.45**
АНЖР-2	06Х25Н40М7Г2	**ОК 92.45**
АНЖР-ЗУ	08Х24Н25М3Г2	**ОК 67.83**
АНО-4	Э46	**ОК 46.00**
АНО-6	Э42	**ОК 46.00**
АНО-13М	Э46	**ОК46.16**
АНО-21	Э46	**ОК 43.32**
АНО-29М	Э46	**ОК 46.00**
АНО-32	Э46	**ОК 46.00**
АНО-Д	Э50А	ОК 53.16
АНО-Т	Э50А	ОК 50.40
АНО-ТМ	Э50А	ОК 73.80, **ОК 53.70**
АНО-ТМ/Н	Э50А	**ОК 73.08**
АНО-ТМ/СХ	Э50А	**ОК 55.00**
АНО-ТМ60	Э60	ОК78.04,**ОК74.70**
АНО-ТМ70	Э70	ОК 78.16, **ОК74.78**
АНП-2	Э70	ОК 78.16, **ОК 74.78**
АНП-6П	Э70	ОК 78.16, **Ок 74.78**
АНЦ/ОЗМ-3	медь	**ОК 94.25**
АНР-2М	резка, строжка	**ОК21.03**
В-56У	монель	**ОК 92.86**
ВИ-10-6	Э100	ОК 78.16
8ИИМ-1	08Х20Н60М14В	**ОК 92.35**
ВН48	Э42А	**ОК 48.00**
ВН48У	Э46А	**OK Femax 38.95**
ВП-4	Э50А	ОК 78.10
ВП-6	Э50А	ОК 73.80
ВСФ 65У	Э60	**ОК 74.70**

ВСФ 75У	Э70	ОК78.10, ОК74.78
ВСФ 85	Э85	**ОК 75.75**, ОК 78.16
ВСЦ-4	Э42	**ОК Pipeweid 6010**
ВСЦ-4М	Э50	**ОК Pipeweld 7010**
ВСЦ-6О	Э60	**ОК Pipeweld 8010**
ГС-1	10Х23Н9Г6С2	**ОК 67.45**, **ОК 67.52**
ДС-12	08Х2ОН10Г6Б	**ОК 67.45**
ДСК-50У	Э50А	**ОК 48.00**, **ОК 48.04**
ЗИО-3	08Х19Н10Г2Б	ОК 61.85
ЗИО-7	10Х25Н13Г2Б	**ОК 67.60**
ЗИО-8	10Х25Н13Г2Б	**ОК 67.62**
ЗИФ-1	10Х20Н9Г6С	**ОК 67.45**
ЗИФ-9	08Х20Н9Г2Б	**ОК 61.30**
ИМЕТ-4	10Х18Н70М10Г	**ОК 92.45**
ИМЕТ-4П	10Х18Н60М20Г	**ОК 92.35**
ИТС-4С	Э50А	**ОК 48.00**, **ОК 48.04**
Комсомолец 100	медь	**ОК 94.55**
Л-40М	08Х20Н9Г2Б	ОК 61.85
МНЧ-2	Ni-Cu	**ОК 92.86**
МР-3	Э46	**ОК 46.00**
НБ-38	08Х20Н9Г2Б	ОК 61.85
НЖ-13	09Х19Н10Г2М2Б	ОК 63.85
НИАТ-1	08Х17Н8М2	ОК 63.30
НИАТ-3М	Э85	ОК 78.16
НИИ-48Г	10Х20Н9Г6С	**ОК 67.45**
ОЗА-1	алюминий	**ОК 96.10**
ОЗА-2	алюминий, кремнистые сплавы, силумин	**ОК 96.50**
ОЗБ-2	оловянистые бронзы	**ОК 94.25**
ОЗЖН-1	железо-никель	**ОК 92.58**
ОЗЛ-2	10Х20Н14М2Г2	**ОК 67.15**
ОЗЛ-5	12Х24Н14С2	**ОК 67.15**
ОЗЛ-6	10Х25Н13Г2	**ОК 67.62**
ОЗЛ-7	08Х20Н9Г2Б	ОК 61.85
ОЗЛ-8	07Х20Н9	**ОК 61.30**
ОЗЛ-9А	28Х24Н26Г6	**ОК 67.15**
ОЗЛ-17У	03Х23Н27М3Д3Г2Б	**ОК 69.33**
ОЗЛ-19	10Х25Н13Г2	**ОК 67.62**

ОЗЛ-20	02Х20Н14Г2М2	**ОК 64.30**
ОЗЛ-21	02Х21Н60М15В3	**ОК 92.35**
ОЗЛ-22	02Х21Н10Г2	**ОК 61.30**
ОЗЛ-25	10Х20Н70Г2М2В	**ОК 92.26**
ОЗЛ-25Б	10Х20Н70Г2М2Б28	**ОК 92.26**
ОЗЛ-27	20Х26Н10Г2М3	**ОК 68.53**
ОЗЛ-28	20Х27Н8Г2М	**ОК 68.60**
ОЗЛ-30	06Х14Н65М15В4Г2	**ОК 92.35**
ОЗЛ-32	никель	**ОК 92.18**
ОЗЛ-35	10Х26Н70Г2М2Ю	**ОК 92.26**
ОЗЛ-36	04Х20Н9	**ОК 61.30**
ОЗЛ-37-2	03Х25Н25М3Д3Г2Б	**ОК 69.33**
ОЗЛ-38	30Х24Н24Г2Б	**ОК 67.15**
ОЗЛ-40	08Х22Н7Г2Б	**ОК 68.60**
ОЗЛ-41	10Х20Н7М2Г2Б	**ОК 68.60**
Л-44	12Х20Н75М2Г2	**ОК 92.26**
ОЗР-1	резка, строжка	**ОК 21.03**
ОЗР-2	резка, строжка	**ОК 21.03**
ОЗС-6	Э46	**ОК 46.00**
ОЗС-11	Э09МХ	**ОК 74.46**
ОЗС-12	Э46	**ОК 46.00**
ОЗС-18	Э50А	**ОК 48.00**
ОЗС-20Н	Э50А	**Filarc 76S**
ОЗС-20Р	Э50А	**Filarc 76S**
ОЗС-23	Э42	**ОК 43.32**
ОЗС-24М	Э60	**ОК 73.79**, **ОК 74.70**
ОЗС-25	Э50А	**ОК 48.04**
ОЗС/ВНИИСТ-26	Э50А	**ОК 73.08**
ОЗС/ВНИИСТ-27	Э55	**ОК 73.68**
ОЗЧ-3	никель	**ОК 92.18**
03Ч-4	никель	**ОК 92.18**
ОЗЧ-6	медь	**ОК 94.55**
ОМА-2	Э42	**ОК 43.32**
ПТ-30	10ПН2МА	ОК 78.10
ТМЛ-1У	09Х1М	**ОК 76.18**
ТМЛ-3У	09Х1МФ	**ОК 76.18**
ЦЛ-21	10ГН1М	ОК 78.04
ЦЛ-25	091 МФ	**ОК 67.60**
ЦЛ-39	091 МФ	**ОК 76.18**

ЦЛ-41	06Х13Н	**ОК 68.17**
ЦЛ-48	10ГНМ	ОК 78.04
ЦЛ-51	03Х12Н2	**ОК 68.17**
ЦЛ-55	09Х2М1	**ОК 76.28**
ЦЛ-57	10Х10МФ	**ОК 76.96**
ЦТ-15	08Х19Н10Г2Б	ОК 61.85
ЦТ-15-1	08Х20Н9Г2Б	ОК 61.85
ЦТ-15К	08Х20Н9Г2Б	**ОК 61.30**
ЦТ-28	08Х14Н65М15В4Г2	ОК 69.35
ЦУ-2М	09М	**ОК 76.18**
ЦУ-5	Э50А	**ОК 53.70**
ЦУ-4	Э50А	**ОК 53.70**
ЦЧ-4		ОК 91.58
Э-138/50Н	Э50А	**Filarc 76S**
ЭА-395/9	07Х19Н11М3Г2Ф	**ОК 67.83**
ЭА-400/10У	07Х19Н11М3Г2Ф	ОК 63.35
ЭА-400/10Т	07Х19Н11М3Г2Ф	ОК 63.30
ЭА-898/21	10Х19Н10Г2МБФ	ОК 61.85
ЭНТУ 3М	06Х19Н11Г2М2	ОК 63.30
ТМУ-21У	Э50А	**ОК 48.15**, **ОК 53.70**
УОНИ-13/45	Э42А	**ОК 48.00**, **ОК 48.04**
УОНИ-13/55	Э50А	**ОК 48.00**, **ОК 48.04**
УОНИ-13/55К	Э46А	**ОК 48.00**, **ОК 48.04**
УОНИ-13/55У	Э55	**ОК 48.08**, ОК 53.04
УОНИ -13/65	Э60	**ОК 55.00**, **ОК 74.70**
УОНИ-13/85	Э85	ОК 78.16