Т**АБЛИЦА** ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ С ВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Марка или тип по ГОСТ 9467-75	ZIKA	type AWS-E no. or DIN	ESAB	LINCOLN	SOUDOMETAL	METRODE	BOHLER
ВСЦ-4М	z~6io	6010	PipeWeld 6010	Fleetweld SP	CellocitoPL-2	-	FOXCEL
-	Z-611	6011	-	Fleetweld 35	-	-	-
ОЗС-6 ОЗС-12	Z-26	6013	OK 46.00	Fleetweld 57	Primafixe	P44	FOXMST
УОНИ-13/55	Z-7	7016	OK 53.04 OK.53.70	JetLH7016T	TenaSoudoSO	P47	FOXEV 50W
УОНИ-13/55	Dialogue	7016	OK 53.05	-	CoMetj 50N	-	FOXEV 50A
03С-25	Z-2	7018	OK 48.04	JetweldLH70	CoMetj 52N	P-51	FOXEV 51
УОНИ-13/55	Z-4	7018	OK 48.00	JetweldLH70	CoMetj 52N	-	-
-	Z-55	7018-1	OK 48.68	JetweldLH75MR	CoMetj 50	-	FOXEV 55
-	Z-3	8018-G	-	-	-	-	FOXEV 63
-	Z-8	8018-G	-	-	-	-	FOXEV 60
ОЗС/ВНИИСТ-27	Z-3W	8018-W	OK 73.08	-	CoMetj CT	-	-
-	Z-52	11018-M	OK 78.12	JetWeld LH110M MR	CoMetj 76 M-ELH	E-11018M	FOXEV 85
ГС-1 НИИ-48Г ОЗЛ-19	Z-307R	307-16	OK 67.45 Basic	-	Soudinox A.8 Basic	19.9.6 MN	FOX A7-A
ОЗЛ-б ОЗЛ-19	Z-307HR	307-16	OK 67.52	-	CoMet307R	METMAX307R	FOX A 7-HL
ОЗЛ-8	Z-308b	308L-16	OK 61.30	Stain Weld 308-16	Supercrome 308L	19.9 L.R.	FOXEAS 2A
ОЗЛ-6С	Z-309S	309L-16	OK 67.66	Blue Max 309L	SoudocromeL309 L	23.12..LR.	FOXCN 23-12-A
-	Z-309MO	309MOL-16	OK 67.20		SoudocromeL309 MO	23.12.2.L.R.	FOXCN 23/12/MO-A
ОЗЛ-38 ОЗЛ-9а ОЗЛ-5	Z-310	310-16	OK 67.13	Stain Weld 310-16	Supercrome 310	25.20 SUPER.R	FOX FFB-A
-	Z-312S	312-16 mod	OK 68.81	Stain Weld 3 12-16	Supercrome 29/9	29.9.SUPER R.	FOXCN 29/9 A

ЭА-400/10У Z-316L	316L-16	OK 63.34	Stain Weld 3161-16 Supercrome	19.12.3.L.R.	FOXEAS 4M-A
ЭА-400/ ЮТ Z-316LS	316L-17	OK 63.30	-	-	-
ОЗЛ-20 Z-317	317L-16	OK 64.30	Supercrome 317-L	SuperMet317L	-
Z-104	8555:E1 UM 300	OK 83.28	Tenasoud 105	-	FOXDUR 300
Z-105	8555:E1 DM 400	OK 83.27	Soudodur 400	MetHard 350	FOXDUR 350
Z-110	8555:Е6 UM 55R	OK 84.52	-	MetHard 650 R	-
Z-113	8555:E6 UM 60	-	.	-	FOXDUR 600
Z-114	8555:E6UM60	-	-	-	-
Z-120	8555:E10UM60 Z	-	-	-	-
Z-120B	8555:E10UM60 GR	OK 84.78	-	MetHard 950	-
Z-123	8555:E10UM65 GR	-	-	MetHard 1050	•
Z-125	8555:E10UM65 GR	OK 84.80	-	MetHard 750TS	-
Z-130	FeS-Brood.	OK 85.65	-	-	FOX SSMO-2
Z-151	FeMn-A	OK 86.28	-	WorkHard 13mn	FOX 12 MNI-A
Z-151NC	Fe Mn-A mod.	OK 86.20	Soudo manganese CN	-	-
Z-152	Hard facing	OK 86.30	CoMetMC	-	FOX BMC
Z~Ni182R	NiCrFe-3	-	-	Nimrod 182	-
ОЗЛ-25 ОЗЛ-35 ОЗЛ-44 Z-N» 182	NiCrFe-3	OK 92.26	Soudonel	-	FOXNi Bas70/15
АНЖР-1 АНЖР-2 Z~Ni 112R	NiCrMo-3	OK 92.45 basic	Soudonel 625	Nimrod 625	FOXNi BAS 625
Z-Bronze	CuSn-C	OK 94.25	CITO Bronze A8	MetBronze PT8	-
Z-Ni 99	Ni-CI	OK 92.18	Softweld 99 Ni Soudofonte B 24	Ci SoftFlow Ni	FOXGNI
Z-Ni 55	NiFe-CI	OK 92.58	Softweld 55 Ni Soudofonte-F	Ci SpecialCast NiFe	FOXGNX
Z-71	Cutting	OK 21.03	Prirnacoupe	MetCut MetCroove	-